



Проволочный припой без флюса BNF

Технический паспорт

Проволочные припои Sn63/Pb37 без флюса предназначены для пайки электронных компонентов. Используются при автоматизированной пайке. Производятся из высококачественных металлов.

Ассортимент

Диаметр проволочных припоев без флюса **BNF Sn63/Pb37: 2,0 мм, 3,0 мм.**



Химический состав

Химический состав (%)									
Sn	Pb	Примеси							
		Sb	As	Bi	Cu	Fe	Cd	Zn	Al
63±1	остаток	Менее 0,05	Менее 0,03	Менее 0,05	Менее 0,05	Менее 0,02	Менее 0,002	Менее 0,001	Менее 0,001

Основные свойства

Сплав	Sn63/Pb37	
Температура плавления (°C)	Солидус	Примерно 183 °C
	Ликвидус	Примерно 184 °C
Плотность		Примерно 8,4

Маркировка

RS63-2.0A (No Flux)

RS – обозначение канифольного припоя

63 – содержание Sn (%)

1.0 – диаметр проволоки

No flux – содержание флюса

Срок годности

- 1) Составляет не менее двух лет с даты изготовления в условиях нормальной температуры и влажности в исходном состоянии поставки.
- 2) Из-за характера продукта поверхность может слегка обесцвечиваться, но физические свойства не изменяются. На качество не влияет.

Условия хранения

В целях предотвращения изменения качества продукции необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- 1) Хранить в помещении.
- 2) Не подвергать чрезмерной влажности (более 70%).
- 3) Тяжелая нагрузка (более 5 уровней) запрещена.
- 4) Не ударять.

